



Еластично лепене и уплътняване

- Издържат на удар и огъване
- Устойчиви на топлинно разширяване и свиване, както и вибрации
- Отлично запълва хлябини
- Широк температурен обхват
- Добра устойчивост на атмосферни влияния



Уплътнявате ли електрически елементи?

Да

Не

Изисква ли се висока температурна устойчивост?

Да

До 250 °C

До 350 °C

Решението

5145

5366

5398

5399

Работна температура	До 200 °C	До 250 °C	350 °C	До 350 °C
Възможност да се боядисва	Не	Не	Не	Не
Метод на втвърдяване	Влага	Влага	Влага	Влага
Време за образуване на кора	70 мин.	5 мин.	8 – 10 мин.	5 мин.
Вискозитет	Паста	Паста	Течно	Паста
Специализирано за	Електрически компоненти	Съкло	Уплътняване/ Заливане	Уплътняване врати на пещи и топлинни източници
Цетове	Прозрачен	5366 – Прозрачен 5367 – Бял 5368 – Черен	Червен	Червен
Опаковки	40 мл , 300 мл	310 мл	310 мл	310 мл

Loctite® 5221/5225/5226 и Loctite® 5062/5063/5064/5065/5066/5068/5069 в момента се намират под търговската марка Teroson. Моля свържете се с нас за каталога на Teroson.